

1. PREZENTACJA PŁYTEK PCV FORTELOCK

Przedstawiamy Państwu doskonały system płytek podłogowych PCV z zamkami. Płytki są produkowane na nowoczesnych, energooszczędnych wtryskarkach w wykonaniu homogenicznym albo heterogenicznym. System Fortelock można układać na nowym i starym podłożu. Dzięki starannemu doborowi materiału nasze homogeniczne płytki wyróżniają się wysoką odpornością na zużycie, odpornością chemiczną i długotrwałą stabilnością. Są przeznaczone do utworzenia warstwy bieżnika podłogi do chodzenia z dużym obciążeniem podczas użytkowania, od których jest

wymagana nadstandardowa odporność na ścieranie oraz odporność na uderzenia. Przemysłowe estetycznie heterogeniczne płytki Fortelock Business są przeznaczone do pomieszczeń komercyjnych, mieszkalnych i użytku publicznego, gdzie wyróżniają się wytrzymałością materiału, łatwą konserwacją i korzystnym wpływem na bezpieczeństwo przy chodzeniu.

Wyprodukowano w Republice Czeskiej.

2. UKŁADANIE NOWEJ PODŁOGI

Płytki instalujemy zawsze na **równej i twardej powierzchni**. Przed samym układaniem płytki trzeba starannie **aklimatyzować** (patrz punkt 2.4.).

W przypadku wyższego obciążenia na podłozie (szczególnie przy korzystaniu z wózków paletowych) trzeba rozpatrzyć **mocowanie albo podklejenie** (patrz punkt 2.6.). Prosimy spojrzeć najpierw do naszych **gwarancji, rad i ostrzeżeń** (patrz punkt 3 i 4).

Samo układanie produktów Fortelock poprzedza zawsze staranne wymierzenie pomieszczenia. Układanie zalecamy zaplanować tak, aby na każdej stronie pomieszczenia pozostawały takie same puste miejsca. Pamiętajmy o szczelinie **10 mm od każdego stałego punktu** (na przykład koło słupów, regałów i ścian). Tę szczelinę można zakryć listwą cokołową. Niezbędną dokładność ułożenia poszczególnych instalowanych rzędów na bieżąco kontrolujemy za pomocą wytyczonych linii i związanych z nimi linii prostopadłych. To dotyczy większych powierzchni i pomieszczeń, które nie są dostatecznie prostokątne.

2.1. INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE DLA SERII FORTELOCK INDUSTRY, INDUSTRY ULTRA I XL

Zaczynamy instalować od wejścia do pomieszczenia i to tak, że na ziemi kredą albo laserem wyznaczamy najpierw środek pomieszczenia, od którego prowadzimy dwie linie prostopadłe do siebie, patrz linia przerywana na rys. nr 1. Płytki układamy następnie wzdłuż tych linii w takiej kolejności jak na wspomnianym rysunku.

Jeżeli chcemy mieć dokładnie umieszczone najazdy, wykonujemy najpierw dwa rzędy płytek wzdłuż linii i w wymaganym miejscu montujemy do nich najazdy i naroża.

Końcowe docięcia i uzupełnienia płytek obwodowych i listew wykonujemy dopiero po ułożeniu wszystkich płytek. Przy docinaniu płytek obwodowych pamiętamy o szczelinie 10 mm od każdego stałego punktu (na przykład koło słupów, regałów i ścian). Tę szczelinę można zakryć listwą cokołową.

2.2. ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE DLA SERII INVISIBLE, BUSINESS

Przygotowanie:

Układanie zaczynamy od lewej strony, stopniowo w prawo i w dół po przekątnej. Dlatego przy wymierzaniu wybieramy taki róg, który ma kąt mniejszy albo równy 90°, patrz rys. nr 2.

Przed układaniem zaznaczamy na ziemi kredą, taśmą albo laserem kąt prosty w rogu pomieszczenia, który wybrałismy. Jest on oddalony od ściany o wymiar obliczonego docięcia (mamy na myśli obcięta płytkę od pierwszej całej płytki w kierunku do ściany), która nie powinna być mniejsza od 1/3 wymiaru płytki (w przypadku wyśrodkowanego układania).

Od rogu wyznaczamy następnie dwie linie pod kątem prostym – patrz linia przerywana na rys. nr 2, które służą do odmierzenia obwodowego docinania płytek i jednocześnie umożliwiają bieżącą kontrolę dokładności układania.

Układanie może też być wykonane inaczej ze względów estetycznych i zaplanowanego przez Państwa ustawienia szczelin pomiędzy płytkami.

Wzór na płytkach Fortelock Business jest przypadkowy, dlatego zalecamy rozłożyć płytki, porównać i odpowiednio ustawić według własnego zdania.

WAŻNE

Widoczna część zamka jest skierowana zawsze w kierunku układania, a zamki niewidoczne do ściany, patrz rys. nr 3.

Układanie:

Istnieją dwie możliwości układania:


- Systematycznie w szachownicę, kiedy końce płytek nawiązują do siebie (patrz punkt 7)
- Z przesunięciem „z przewiązaniem”, kiedy płytki można układać z przesunięciem (w Business tylko o 16, 32 i 48 cm).

Jako pierwszy układamy przygotowany element narożny i ustawiamy go w kierunku prostokątnych linii wykreślonych na podłożu, według których chcemy wykonać układanie. Obie jego strony z zamkami muszą się kierować do pomieszczenia patrz rys. nr 3.


Wszystkie następne płytki instalujemy tak, że najpierw mocujemy naroża płytki na stałe w zamkach dolnej płytki. Następnie dobijamy wszystkie zamki w kierunku od rogu do środka płytki, patrz rys. nr 4. Zapewniamy tak mocne połączenie wszystkich płytek. **W przypadku innego postępowania może dojść do uszkodzenia zamków.** Poprawność wzajemnego połączenia i to, czy płytka trafiła w odpowiednie położenie, kontrolujemy dotykiem w miejscu zamków.

Kontrolę dokładności i prostopadłości układania wykonujemy patrząc na szczegóły połączenia (przede wszystkim w miejscu krzyżowania się szczelin na poziomie układania) i za pomocą wytyczonych linii. Jako wyposażenie zalecamy zastosować listwy cokołowe produkowane dla poszczególnych dekorów oraz profile najazdowe, do przechodzenia i końcowe.


Rys. nr 1 Układanie Fortelock INDUSTRY, INDUSTRY ULTRA, XL




Rys. nr 2 Układanie Fortelock INVISIBLE, BUSINESS



Rys. nr 3 Kierunek układania płytek INVISIBLE, BUSINESS



Rys. nr 4 Sposób układania płytek INVISIBLE, BUSINESS



2.3. MONTAŻ PŁYTEK WOKÓŁ STAŁYCH PUNKTÓW, NA WIĘKSZYCH POWIERZCHNIACH

Użyj tej procedury, jeśli w pomieszczeniu znajdują się stałe punkty, których nie można przesunąć (np. kolumny, regały) lub w przypadku montażu w większych przestrzeniach (zalecane dla powierzchni większych niż 100m²).

W takich przypadkach, oprócz podstawowych linii prowadzących opisanych w punkcie 2.1 niniejszego dokumentu, należy wyznaczyć dodatkowe linie tak, aby omijały wszystkie stałe punkty i zawsze były do siebie prostopadłe. Powstała w ten sposób sieć linii będzie stanowić podstawowy plan układania płytek. Obok powstałych w ten sposób linii ułóż dwa rzędy płytek aby utworzyć podstawową siatkę podłogi. Po jej utworzeniu wypełnij poszczególne bloki zgodnie z procedurą pokazaną na rysunkach 5 i 6. W ten sposób osiągniesz precyzję układania, zwłaszcza w przypadku dłuższych, stałych obiektów lub większych przestrzeni.

2.4. KOŃCOWE INSTRUKCJE WSPÓLNE

Płytki układamy na swoich miejscach w kolejności według rysunku i dobijamy młotkiem gumowym (z obuchem czarnym albo białym zależnie od koloru podłogi). Zaczynamy od zewnętrznych naroży płytki i postępujemy w kierunku do wewnętrznego naroża płytki. Niezbędne jest, aby płytki były utrzymywane w pozycji wzajemnie do siebie prostopadłe.

Po aplikacji zalecamy przestrzeganie dokumentu Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja.


Do jasnego i wyraźnego rozgraniczenia obszaru roboczego w magazynach i zakładach przemysłowych można użyć **pasów oznaczeniowych Fortelock**.

2.5. WARUNKI CIEPLNE I PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA


WARUNKI CIEPLNE

Płytek nie układamy zaraz po ich dostarczeniu. **Wykładzinę podłogową trzeba aklimatyzować przez minimum 48 godzin przed układaniem przy temperaturze powietrza 18-26 °C**, ze względu na temperaturę w danym pomieszczeniu. Im wyższa temperatura, tym szybciej płytki się aklimatyzują. Płytki muszą być zdjęte z palet i rozłożone w pomieszczeniu, w którym będą instalowane. Dla ułatwienia procesu aklimatyzacji płytki rozkładamy na mniejsze pakiety, na przykład po 10 szt. lub 6 szt. dla płytek XL. Uwaga, temperatura podłoża nie może spaść poniżej +15 °C. **Temperatura pracy podczas układania i 24 godziny po ułożeniu, musi być stała i w granicach 18-26 °C**, aby zapobiec uzależnieniu od temperatury zmianom wymiarów poszczególnych części wykładziny podłogowej. Przy układaniu w warunkach zwykłych odchytek temperatury trzeba wziąć pod uwagę ruchy podłogi i **zostawić szczelinę 10 mm między płytkami, a jakimkolwiek stałym punktem** (na przykład ścianą). Jeżeli układanie musi być wykonane przy temperaturze poniżej +15 °C, pozostawiamy większą dylatację (szczelinę) między płytkami, a jakimkolwiek stałym punktem (na przykład ścianą). W przypadku koniecznej temperatury pracy podłogi poniżej 0 °C kontaktujemy się z Działem handlowym producenta.

Rys. 5
Montaż wokół obiektów stałych -
wytaczanie linii



Rys. 6
Montaż wokół obiektów stałych – procedura
układania płytek



1	2	6	7	15	16	29
3	5	8	14	17	28	
4	9	13	18	27		
10	12	19	26			
11	20	25				
21	23					
22						

PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA

Płytki Fortelock mogą być układane na praktycznie jakiegokolwiek twardej powierzchni, która jest gładka i płaska. Dlatego usuwamy z podłogi wszystkie nierówności. Ewentualne nierówności i dziury wyrównujemy wylewką albo kitem do naprawy połóg. Warunkiem trwałego zabezpieczenia jakości funkcjonalnej wykładzin podłogowych PCV jest dobrej jakości podłoże wykonane według zaleceń obowiązujących norm krajowych albo europejskich.

▲ ZALECENIA

Jeżeli stale odbywają się inne prace budowlane, chronimy wszystkie nowo ułożone wykładziny podłogowej odpowiednią osłoną. Ograniczamy ryzyko przypadkowego uszkodzenia.

2.6. DOCINANIE PŁYTEK OBWODOWYCH, INSTALACJA LISTEW

Dla skrócenia części trzeba docinać stronę mierzyć od ściany albo stałego punktu tak, aby po ułożeniu płytki na miejsce została zachowana **zalecana szczelina dylatacyjna**. Tej dylatacji przestrzegamy dla wszystkich przechodzących, ewentualnie nawiązujących konstrukcji (na przykład ogrzewanie, inny rodzaj wykładziny podłogowej). Szczeliny zakrywamy następnie za pomocą listew cokołowych albo przeznaczonych do przechodzenia.

Dla łatwiejszego, prostego i szybkiego cięcia poszczególnych płytek **zalecamy stosować przecinarkę/ gilotynę**, na przykład typu Magnum Soft Flooring Shear (762 mm). Możemy zastosować **noż łamany albo wyrzynarkę** na przykład do okrągłych kształtów. Przed wykonaniem trudnych i skomplikowanych wycięć zalecamy wcześniejsze przygotowanie szablonu. Ponadto można skorzystać z opalarki do nagrzania płytki w miejscu cięcia, a następnie obrobić je łamanym nożem. Przede wszystkim przy bardziej złożonych wycięciach (na przykład koło ogrzewania, ościeżnicy, wnęk i naroży zewnętrznych) docinanie z wykorzystaniem opalarki jest o wiele łatwiejsze.

▲ UWAGA:

Płytki w takim przypadku nagrzewamy zawsze od niewidocznej strony! Produkty typu Fortelock można uzupełnić oryginalnymi listwami przypodłogowymi, które są produkowane z płytek właściwego typu (oprócz ECO), kiedy parametry techniczne pozostają zgodne z oryginalnym produktem.

Listwy przypodłogowe można instalować na trzy sposoby:

- Przykręcając profile bazowe do ściany i wsuwając listwy przypodłogowe,
- przyklejając profil bazowy na ścianę i wsuwając listwy przypodłogowe albo
- przykręcając listwy bezpośrednio do ściany bez stosowania profilu bazowego.

Przy listwach przypodłogowych Fortelock Industry, XL i Invisible na ścianie odmierzamy wysokość 9 cm od powierzchni płytki. Przy instalacji starannie łączymy zamki.

Technicznie najmniej kłopotliwa jest instalacja z przyklejeniem. Najpierw profil bazową przystosowujemy do wielkości pomieszczenia (są dostarczane o długości 2,5 m). Następnie profil bazowy przyklejamy do ściany, do przyklejenia zalecamy zastosować klej uniwersalny na bazie polimeru MS albo mocno przykręcamy. W przypadku klejenia kierujemy się zaleceniami producenta. Jeżeli przykręcamy profil bazowy, to zaraz można instalować poszczególne części listwy przypodłogowej. Górną część listwy przypodłogowej wkładamy pod brzeg profilu bazowego i dociskamy do ściany tak, aby dolna część listwy przypodłogowej (zwięźlona część) przykryła szczelinę dylatacyjną. Kolejno wkładamy dalsze części listwy przypodłogowej i starannie łączymy zamki.

▲ WAŻNE

Zalecamy, aby szerokość docinanych płytek, umieszczonych przy ścianach, była **większa od 1/3 wymiaru płytki. Przy drzwiach i zakamarkach** powierzchnia docinanej płytki powinna być **większa od połowy** całej płytki.

3. MOCOWANIE I KLEJENIE PŁYTEK

W niżej wymienionych warunkach trzeba mocować płytki PCV Fortelock albo przyklejać je do podłoża.

3.1. Mocowanie

Mocowanie jest demontowalnym połączeniem płytek z podłogą, które w dostateczny sposób zapewnia stabilność płytek przy ruchu pojazdów o dużym obciążeniu. Mocowanie może być wykonane za pośrednictwem usuwalnej wodą **farby do podłóg albo taśmy do mocowania**. Do mocowania płytek zalecamy stosować środek UZIN Universalfixierung 6473. Sąsiednie podłoża absorbują rzadką farbę dyspersyjną i zmniejszają działanie antypoślizgowe i dlatego przed naniesieniem mocowania trzeba posmarować podłogę odpowiednim środkiem penetrującym.

Do zamocowania płytek można też zastosować mocującą dwustronną taśmę klejącą. Ze względu na dużą przyczepność taśma mocująca może być poprowadzona wzdłuż pod środkami płytek albo pod ich brzegami.

Im podłoga będzie gładsza, tym większa będzie przyczepność taśmy mocującej.

▲ UWAGA

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zamieszczone dalej procedury, zalecenia i gwarancje obowiązują dla wszystkich typów płytek Fortelock.

ZALETY

- łatwa aplikacja mocowania za pomocą wałki
- małe zużycie
- łatwy demontaż jednej płytki albo i całej podłogi
- warstwę mocującą farbę usuwa się łatwo ciepłą wodą bez ryzyka uszkodzenia podłogi.

3.2. Klejenie

Klejenie jest trwałym sposobem połączenia płytki z podłogą. W zwykłych miejscach można zastosować popularne kleje dyspersyjne albo rozpuszczalnikowe przeznaczone do klejenia wykładzin podłogowych PCV. Do klejenia płytek w miejscach o dużym obciążeniu zalecamy kleje marki Uzin KR 430, Mapei Adesilex G19, DIPUR 522 A+B, ACM Epoxy ECO.

Kierujemy się zaleceniami producenta dotyczącymi mocowania oraz warunkami zastosowania klejów i ich właściwego wykorzystania.

3.3. KIEDY MOCOWAĆ ALBO PRZYKLEJAĆ PODŁOGĘ?

BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE

Płytki trzeba przykleić w miejscach, w których są narażone na bezpośrednie światło słoneczne. Chodzi przede wszystkim o przeszklone części pomieszczenia, skierowane na południe drzwi przestrzeni załadunkowej, świetliki stropowe itp. Płytki wystawione na bezpośrednie światło słoneczne mogą się łatwo rozgrzać i rozszerzać szybciej i więcej, niż reszta podłogi.

⚠ OSTRZEŻENIE

Płytki z recyklatu mogą być bardziej rozszerzalne niż płytki z pierwotnych surowców. Lakierowane płytki Fortelock Invisible i XL z powodu grubości mogą być bardziej rozszerzalne niż płytki Fortelock Industry i wtedy **trzeba je przykleić w miejscach, w których może dochodzić do rozgrzania płytek**.

CIĘŻKE WÓZKI I BARDZO OBCIĄŻONE MIEJSCA

Niektóre wózki widtowe i paletowe mogą naruszyć połączenia w zamkach płytek PCV Fortelock. Chodzi na przykład o ciężkie wózki z małymi kołami, szczególnie wózki elektryczne do ciężkich ładunków, w których akumulatory są umieszczone nad główną napędzaną osią. Jeżeli używacie ten typ wózków, zalecamy sprawdzić te płytki przy ruchu wózków, jeszcze przed pojęciem decyzji o tym, jaki typ płytek zastosujecie i na stałe umocować wybrane płytki, ewentualnie przykleić je do podłogi.

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA I KATALIZATORY

Paleniska, piece i katalizatory oraz inne źródła ciepła mogą silnie nagrzewać podłogę, powodując rozszerzanie się płytek. Aby uniknąć tego procesu, **płytki w obszarze źródła ciepła należy przykleić**, przed paleniskiem lub w miejscu, gdzie przy zaparkowanym samochodzie będzie

znajdował się katalizator lub inne źródło ciepła.

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Paleniska, piece, katalizatory i inne źródła ciepła mogą silnie nagrzewać podłogę i powodować rozszerzanie się płytek. Aby uniknąć tego procesu, należy przykleić płytki w obszarze źródła ciepła.

WAHANIA TEMPERATURY

Jeśli płytki są układane w pomieszczeniach, w których zmiana temperatur jest większa niż 15°C, ze względu na rozszerzalność płytki należy przykleić.

3.4. Montaż płytek metodą klejenia lub mocowania

Podczas montażu płytek za pomocą kleju lub mocowania należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

1. Płytki układamy swobodnie (bez mocowania i klejenia) na całej powierzchni zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2. niniejszego dokumentu.
2. Po ułożeniu płytek na całej powierzchni, podnieś kilka płytek w rzędzie (lub cały rząd) i nałóż klej lub środek utrwalający na podłożu zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta kleju lub środka utrwalającego.
3. Następnie należy umieścić płytki z powrotem na pierwotnym miejscu na podłożu za pomocą nałożonej warstwy kleju lub środka utrwalającego.
4. Przejechać wałkiem dociskowym po ułożonych płytkach, aby zapewnić ostateczne przyleganie płytek do podłoża.
5. Kontynuuj tę samą procedurę klejenia lub mocowania innych płytek, aż przykleisz wszystkie płytki na całej przestrzeni.

4. WARUNKI GWARANCJI

4.1. Zakres gwarancji

Firma Fortemix, s.r.o. udziela następującej gwarancji, która podlega warunkom wymienionym na stronie www.fortemix.com, na wszystkie płytki podłogowe Fortelock Industry, XL, Invisible, Industry Ultra, Business, ESD, XL ESD PCV (zwane dalej "Płytkami Fortelock"), wraz z akcesoriami (profile najazdowe, narożniki, listwy).

Fortemix gwarantuje, że przez okres 12 lat od daty dostawy płytek Fortelock, płytki podłogowe Fortelock nie ulegną przebieciu lub rozdzarciu podczas normalnego użytkowania i będą wolne od wad produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje płytek Fortelock pochodzących z recyklingu.

4.2. Reklamacje towaru przed jego montażem

Klient jest zobowiązany dokładnie sprawdzić Płytki Fortelock oraz akcesoria przed i w trakcie ich montażu, w optymalnych warunkach oświetleniowych (oświetlenie w zakresie 400-500 lux, temperatura barwowa światła w zakresie 4000-5000 K). Przed montażem Płytek Fortelock klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia, czy otrzymał produkt o wymaganej jakości i wyglądzie (wzór, kolor). Po zamontowaniu Płytek Fortelock klient nie może ich reklamować z powodu niezadoawalającego wyglądu.

W żadnym wypadku nie wolno montować Płytek Fortelock z widocznymi uszkodzeniami. W przypadku, gdy płytki Fortelock lub ich akcesoria wykazują oczywiste wady produkcyjne, klient jest zobowiązany do poinformowania producenta o tych wadach w formie pisemnej w ciągu 15 dni od wykrycia wady, pocztą na adres Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, CZ lub e-mailem na adres info@fortemix.com. Po tym terminie reklamacje dotyczące oczywistych wad produkcyjnych produktów nie będą uwzględniane. W przypadku, gdy klient zamontuje płytki Fortelock z widocznymi uszkodzeniami lub użyje do nich akcesoriów, które wykazują oczywiste wady produkcyjne, klient nie może dochodzić roszczeń z tytułu tych uszkodzeń i wad.

W przypadku wystąpienia wad produkcyjnych Fortemix, s.r.o. bezpłatnie wymieni wszystkie wadliwe produkty, jeśli wada zostanie wykryta przed montażem.

4.3. Reklamacje towaru po montażu

Jeśli klient jest przekonany, że wada produktu pojawiła się po montażu, powinien powiadomić o tym firmę Fortemix, s.r.o. niezwłocznie, w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 15 dni, pocztą na adres Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, CZ. lub pocztą elektroniczną na adres info@fortemix.com.

Firma Fortemix, s.r.o. zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podłogi przez swojego pracownika w miejscu montażu Płytek Fortelock. Jeśli po przeprowadzeniu kontroli Fortemix, s.r.o. stwierdzi, że Płytki Fortelock są wadliwe i nie podlegają ograniczeniom zawartym w niniejszej gwarancji, wymieni wadliwe Płytki Fortelock na wolne od wad.

Fortemix, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wymianą produktów wadliwych na wolne od wad.

Wymiana Płytek Fortelock może podlegać opłacie, która odzwierciedla różnicę w amortyzacji między nowymi i starymi płytkami. Opłata oparta jest na "aktualnej wartości", która zależy od tego, ile czasu okresu gwarancyjnego już minęło. W porównaniu z wartością nowego produktu, w przypadku przedłużonej gwarancji, kwota jest zmniejszana za każdy rok o procent przypisany amortyzacji produktu, zmniejszając w ten sposób wartość ceny zakupu o procent rocznie. W przypadku okresu gwarancyjnego wynoszącego 12 lat kwota jest zmniejszana o 1/12 każdego roku, tj. o 8,33%. Klient zostaje obciążony różnicą pomiędzy wartością aktualną a wartością nowego produktu.

Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu w związku ze świadczeniem usług w ramach niniejszej gwarancji, w szczególności w przypadku naprawy lub wymiany. W takich przypadkach okres gwarancji nie rozpoczyna się ponownie.

4.4. Dowód zakupu

Klient może skorzystać z praw wynikających z niniejszej gwarancji, przedstawiając dowód zakupu w okresie gwarancyjnym natychmiast po wykryciu uszkodzenia lub innego roszczenia z tytułu gwarancji u sprzedawcy, u którego zakupił produkt, lub w firmie Fortemix, s.r.o. Kupujący musi wykazać, że okres gwarancji jeszcze nie upłynął (przedstawiając dowód zakupu).

Aby zidentyfikować zamówienie, zaleca się również wskazanie daty produkcji, która znajduje się z tyłu płytki.

4.5 Wyjątki

Gwarancja nie obejmuje:

1. Problemów spowodowanych nieodpowiednim, nieprawidłowym lub niewłaściwie przygotowanym podłożem.
2. Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym montażem niezgodną z instrukcją montażu.
3. Problemów spowodowanych niewłaściwymi środkami czyszczącymi lub metodami konserwacji, które nie są zgodne z dokumentem dotyczącym czyszczenia, konserwacji i dezynfekcji.
4. Problemów spowodowanych użytkowaniem niezgodnym ze specyfikacjami firmy Fortemix, s.r.o., jej zaleceniami i instrukcjami wymienionymi w dokumencie Karta techniczna.
5. Materiału zamontowanego z oczywistymi wadami.
6. Problemów spowodowanych montażem przy użyciu klejów innych niż zalecane przez firmę Fortemix.
7. Uszkodzeń mechanicznych (rozdzarcia, pęknięcia, wgniecenia spowodowane ostrymi przedmiotami, niezabezpieczone nogi mebli, krzesła itp.)
8. Uszkodzeń spowodowanych ostrymi kołami lub kołami poruszającymi się w miejscu (obracającymi się).
9. Problemów spowodowanych wilgocią, ciśnieniem hydrostatycznym lub substancjami zasadowymi w podłożu.
10. Uszkodzeń spowodowanych reakcją z żrącymi chemikaliami, ogniem, żarem, pożarem lub spowodowanych kłesłą żywiolową.
11. Uszkodzeń podłogi spowodowanych montażem na zewnątrz.
12. Różnic w odcieniach kolorystycznych płytek w różnych partiach produktów.
13. Różnic w odcieniach kolorów między próbkami, ilustracjami i rzeczywistą podłogą.
14. Odbarwień spowodowanych działaniem gumowych dywaników, gumowych kół, gumowych mat i podkładek, opon i innych gumowych przedmiotów.
15. Wad i niesprawności produktów spowodowanych wysokimi i niskimi temperaturami lub wilgocią powietrza (szczegóły w dokumencie Karta techniczna).
16. Kosztów dostawy i montażu oryginalnego i/lub wymienionego materiału.
17. Pisemne wyłączenie gwarancji spółki.

4.6. Inne

Niniejsze gwarancje zastępują wszelkie inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane.

Firma Fortemix, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe lub wtórne szkody, które mogą być spowodowane wadą.

Firma Fortemix, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i zaleceń producenta.

Warunki gwarancji nie podlegają przeniesieniu i mają zastosowanie wyłącznie do pierwotnego nabywcy.

W celu uznania powyższej gwarancji oraz rękojmi ustawowej muszą zostać spełnione warunki określone w Karcie Technicznej, Instrukcji Montażu, w dokumencie Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja oraz w Warunkach Handlowych Fortemix, s.r.o.

Wyklucza się przedłużenie lub modyfikację warunków gwarancji przez osoby trzecie.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta; Oprócz praw wynikających z rękojmi, konsumentom przysługują roszczenia wynikające z praw z tytułu wadliwego wykonania zgodnie z ustawą nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny.

5. RADY I OSTRZEŻENIA

Aby byli Państwo zadowoleni z końcowego efektu ułożenia wykładziny podłogowej, wyeliminowali zbędne ryzyka, a instalacja odbyła się bez zbędnego wysiłku, przygotowaliśmy dla Państwa wykaz rad i ostrzeżeń. Doceniają Państwo zarówno przy projektowaniu powierzchni wewnętrznych/zewnątrznych jak i samej ich realizacji i konserwacji. System płytek PCV Fortelock jest prostą drogą do nowej podłogi.

1. Niektóre typy ogumienia i kół mogą czasem spowodować plamy na płytkach. Dochodzi do tego na skutek reakcji chemicznej, która zachodzi między antyutleniaczem (phenaline diamin (6PPD)), który jest stosowany w niektórych gumach, a plastifikatorem wykorzystywanym w produktach PCV. Plama/reakcja ma brązowy kolor i dlatego nie jest tak bardzo widoczna na pewnych kolorach płytek (ciemny szary, czarny itp.). **Zalecamy, rozważyć zastosowanie dwuskładnikowej, zamykającej farby poliuretanowej zapobiegającej odbarwieniu i plamom** (na przykład marki Dr.Schutz Anticolor). Przy użytkowaniu podłogi mogą powstać plamy od ogumienia i plamy od agresywnych chemikaliów jak na przykład rozpuszczalniki, ługi, farby do włosów itp. Prosimy kontaktować się z nami, a my prześlemy Państwu dalsze informacje.

2. Aby zapewnić lepsze możliwości czyszczenia, wygląd i trwałość podłogi, zalecamy przestrzeganie instrukcji zawartych w dokumencie Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja.

3. Płytki z oznaczeniem ECO są produkowane z recyklowanych przewodów elektrycznych, które nie są jednolite kolorystycznie i mogą zawierać substancje, które były w tych przewodach elektrycznych jak na przykład miedź, aluminium, kadm, ołów. Płytki ECO mogą z powodu zastosowania wejściowego materiału ECO wykazywać na powierzchni optyczne wady w formie niejednorodności, efekt srebrenia i rozpylenia małych cząsteczek, które jednak w żaden sposób nie ograniczają funkcjonalności płytek. Ponadto mogą zawierać ftalan DEHP (EC 204-211-0; CAS 117-81-7), który jest zaliczany do substancji podlegających ograniczeniu zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i również do substancji podlegających autoryzacji, załącznik XIV Rozporządzenia REACH. Firma Fortemix, s.r.o. posiada produkty z materiału ECO zarejestrowane w bazie danych SCIP. Numer SCIP dla produktów Fortelock to a03a4574-b9e2-4f5d-bb70-2a4d15abbe1. W normalnych warunkach ftalan nie jest znacząco uwalniany z produktów Fortelock. Zawartość ftalanu w produkcji może wynosić od 0–11%. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy układaniu płytek i wykorzystaniu ich do celów przemysłowych i rolniczych.

4. Podłoże musi spełniać wymagania miejscowej normy do układania podłóg PCV.

5. Wykładziny podłogowe są przeznaczone tylko do wnętrza. W przypadku podklejania nie mogą być układane w pomieszczeniach, które nie są dostatecznie izolowane przed wilgocią gruntową. Unikamy wnoszenia wilgoci (na przykład mokre obuwie, wylanie się wiadra z wodą) na podłoże przygotowane do układania.

6. Nie należy używać płytek w środowisku o wilgotności względnej przez dłuższy czas przekraczającej 75%.

7. Warunki pracy dla wolnego układania podłóg: temperatura powietrza od + 15 °C do + 27 °C. Przy większym rozrzuście temperatury płytki muszą być **przymocowane lub przyklejone.**

8. Zapobiegamy poruszaniu się przedmiotów o ostrych krawędziach z materiałów o twardości większej niż PCV po powierzchni podłogi. Kamyki, ziarenka piasku, krawędzie nóg mebli, pazury zwierząt domowych mogą uszkodzić powierzchnię przez podrapanie. Na przedmiotach z ostrymi albo wielokątowymi narożami montujemy stopki ochronne. Palet nie przesuwamy bez ich podniesienia. Zapobiegamy w ten sposób zarysowaniu podłogi.

9. W fotelach biurowych korzystamy z kółek typu „W” – miękkie tworzywo na twardym rdzeniu albo stosujemy ochronne podstawko PET przeznaczone do mobilnych mebli. Nóżki mebli zaopatrujemy w ochronne płoży z miękkiego plastiku, filcowe podkładki itp., których funkcjonalność systematycznie kontrolujemy. Jeżeli dojdzie w przypadku polakierowanych płytek do podrapania warstwy ochronnej PUR pod wpływem ruchu mebli, w których powierzchnie kontaktujące się z podłogą nie będą zabezpieczone odpowiednimi środkami ochronnymi, to na takie zadrapania nie można składać reklamacji.

10. Nie przekraczamy punktowego obciążenia wykładziny podłogowej przy ściskaniu 50 MPa.

11. Żarzące się i tłące przedmioty pozostawiają nieusuwalne zmiany koloru i struktury.

12. Wyroby gumowe z ciemnej i kolorowej gumy (kółka gumowe, podkładki przyrządów, podeszwy butów itp.) mogą przy długotrwałym kontakcie z wykładziną podłogową wywołać nieusuwalną zmianę kolorystyki warstwy do chodzenia, która uwidoczni się w postaci zażółcenia, zbrązowienia, a nawet zaciemnienia powierzchni wykładziny podłogowej w miejscu styku. Zalecamy zastosowanie dwuskładnikowej poliuretanowej farby zamykającej zapobiegającej odbarwieniu i plamom Anticolor Dr.Schutz, którą mamy w ofercie.

13. Płytki nie są polecane do użycia na zewnątrz, a kolory nie są stabilne dla promieniowania UV. Padające bezpośrednio promieniowanie ultrafioletowe o spektrum C (na przykład lampy bakterio-bójcze, bezpośrednie promieniowanie słoneczne), powoduje powolną degradację powierzchni i nieusuwalne zmiany kolorystyczne wykładziny podłogowej.

14. Zalecamy stosowanie środków zapobiegawczych, jak użycie dobrze dobranych i skutecznych stref do czyszczenia i używanie odpowiednich środków do czyszczenia i konserwacji, na przykład dla zachowania jakości i żywotności wykładziny podłogowej.

15. W niektórych przypadkach, kiedy wymaga tego albo dopuszcza to rozwiązanie konstrukcyjne układania płytek, można brzozi płytek i inne docinane połączenia zgrzewać termicznie z materiałem dodatkowym w postaci taśmy, zgrzewać na zimno albo kleić za pomocą klejów rozpuszczalnikowych i tak osiągać mocne i stabilne mechanicznie połączenia. W przypadku zastosowania kleju podłogę można obciążyć na roboczo dopiero po jego wyschnięciu.

16. Nie można zapewnić 100% jednorodności koloru, szczególnie między poszczególnymi partiami produktów. W przypadku układania różnych partii trzeba układać przystosować do tego faktu.

17. Proces produkcji płytek Fortelock Business nie umożliwia automatycznego połączenia poszczególnych płytek tak, aby dekor w typie drewna nawiązywał do siebie między przypadkowo wybranymi płytkami. W celu uzyskania doskonałego efektu zalecamy bazowanie na podobnych odcieniach kolorów i wzorach dekoru.

18. Płytki zostały zaprojektowane tak, aby zapewniały wyjątkową trwałość i aby łatwo dały się ułożyć. Osiągnięto to przez wyjątkowe wykonanie zamków i sposób produkcji. Ten sposób produkcji może spowodować to, że na płytkach będą widoczne ślady wtryskiwania od środka do brzegu.

19. Pomimo tego, że niektóre płytki mają unikalny system odprowadzania wilgoci, aby zapobiec zatrzymywaniu się wody, trzeba liczyć się z możliwością dostania się wilgoci do połączeń kwadratów płytek i ująć tę informację w specyfikacji obiektu.

20. Przed aplikacją prosimy skontrolować na stronach www.fortelock.pl, czy posiadamy aktualną dokumentację techniczną.

21. Dla lepszej spójności zamków w narożach połączonych płytek zawsze zalecamy obrócić następną płytkę o 90 stopni w stosunku do poprzedniej płytki. Orientację ułatwia logo pokazane od spodu płytki. Tej procedury należy przestrzegać przez cały czas układania (dotyczy wyrobów typu Industry i XL).

22. Szczegółowe informacje o konserwacji znajdują się w dokumencie o nazwie: Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja.

23. Przy ułożeniu płytek w deseń diamentu na palecie może dojść do odcisnięcia deseni na sąsiednich płytkach. Ten aspekt nie ma wpływu na techniczne właściwości podłogi, jest to tylko zjawisko wizualne.

24. Pomimo zwiększonej odporności płytek PCV Fortelock na oleje, benzynę i inne substancje ropopochodne, trzeba płytki w przypadku zanieczyszczenia tymi substancjami oczyścić jak najprędzej, bo inaczej grozi im degradacja kolorystyczna i deformacja kształtu. Jeżeli do takich wycieków dochodzi częściej, nie można zapewnić ich natychmiastowego usunięcia i byłoby zagrożenie przecieku do dolnej warstwy podłogi, zalecamy przykleić płytki. Dla stwierdzenia stopnia odporności na poszczególne rodzaje chemikaliów kontaktujemy się z Działem handlowym.

6. NUMERY PRODUKTÓW

Linia produktów Fortelock	INDUSTRY	INDUSTRY ULTRA	INVISIBLE	XL	BUSINESS
Numery produktów – płytki	2010 – diament 2020 – skóra 2040 – monety	2410 – diament 2420 – skóra 2440 – monety	2030 – skóra węża	2230 – skóra węża	2320
Numery produktów – najazdy	2015 – diament 2025 – skóra 2045 – monety	2415 – diament 2425 – skóra 2445 – monety	2035 – typ A 2034 – typ B 2033 – typ C 2032 – typ D	2235 – skóra węża	ZDL012
Numery produktów – naroża	2016 – diament 2026 – skóra 2046 – monety	2416 – diament 2426 – skóra 2446 – monety	2036 – typ A 2037 – typ B 2038 – typ C 2039 – typ D	2236 – skóra węża	ZDL012
Pasy oznaczeniowe - wąska płytka	2014 – diament 2024 – skóra 2044 – monety	2414 – diament 2424 – skóra 2444 – monety	-	2234 – skóra węża	-
Pasy oznaczeniowe – szeroka płytka	2013 – diament 2023 – skóra 2043 – monety	2413 – diament 2423 – skóra 2443 – monety	-	2233 – skóra węża	-
Pasy oznaczeniowe – narożnik	2017 – diament 2027 – skóra 2047 – monety	2417 – diament 2427 – skóra 2447 – monety	-	2237 – skóra węża	-
Numery produktów – listwy przypodłogowe	2011 – diament 2021 – skóra 2041 – monety		2031 – skóra węża	2231 – skóra węża	2321

7. AKCESORIA I USŁUGI

Akcesoria	Opis	Opakowanie/Wykonanie/Kolor
Listwa podłogowa Industry, Industry Ultra, XL, Invisible	Listwa cokołowa do eleganckiego zakończenia podłogi przy ścianach i innych stałych elementach. Listwy są wykonywane z płytek Fortelock, co pozwala im na osiągnięcie idealnego dopasowania kolorystycznego i dekoracyjnego. Dla uproszczenia montażu zalecamy instalowanie z wykorzystaniem bazowego Profilu cokołowego.	–
Przypodłogowa listwa cokołowa	Profil bazowy przeznaczony do eleganckiego zakończenia wykładziny podłogowej. Profile bazowe są wyposażone w dwustronną taśmę klejącą przeznaczoną do przyklejenia do części płytki. Profil trzeba przykleić do ściany Klejem montażowym do profili bazowych. Wymiary: długość 2500 mm, wysokość 58 mm, szerokość 9,7 mm.	biały, szary, czarny
Klej do listew przypodłogowych	Klej MAMUT GLUE High Tack, biały	290 ml
Listwa podłogowa Business	Listwa cokołowa do płytek Fortelock Business w kolorach i z wykończeniem według aktualnej oferty kolekcji Business. Łącznie z profilem bazowym. Materiał – plastik. Wymiary: długość 2000 mm, wysokość 58 mm, szerokość 12 mm.	–
Profil najazdowy i narożny Business	Aluminiowy, rampowy profil najazdowy mocowany do wywierconych otworów z przewyższeniem 8,5-15 mm. Przeznaczony do często używanych miejsc z dużym poziomem obciążenia. Łatwy i szybki montaż. Łatwe mocowanie śrubami albo klejem. Idealne rozwiązanie do wózków na zakupy, wózków paletowych itp. Wymiary: długość 1350 mm, szerokość 80 mm, wysokość od 8,5 do 15 mm. Materiał – aluminium. Montaż do wywierconych otworów albo na klej. Śruby są w komplecie.	–
Profil przejściowy Business	Wymiary: długość 1350 mm, szerokość 32 mm, materiał – aluminium. Do przyklejania.	–
Pasy oznaczeniowe	Stanowią rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają sposobu na oddzielenie ograniczonej przestrzeni, wyznaczenie stref bezpieczeństwa i korytarzy lub chcą wyróżnić swoją przestrzeń. Pas oznaczeniowy to wąska płytka , która może być stosowana w obszarze lub na krawędziach podłogi. W przypadku zastosowania w obszarze zaleca się dodanie dodatkowej szerokiej płytki , która zapewni, że pas uzyska wymiary innych płytek. W takich przypadkach pasy mogą być swobodnie obracane i kierowane. W przypadku zastosowania na krawędziach podłogi, pasy można uzupełnić o narożnik, co pozwala na zakończenie pasów nawet w narożnikach podłogi.	–
Taśma mocująca	Przeznaczona do ograniczenia stref niebezpiecznych, do wytyczenia kierunku ruchu dla pieszych itp. Wymiary: szerokość 50 mm, długość 33 m.	złoty, żółto-czarny
Młotek gumowy	Młotek gumowy, drewniana rękojeść.	–


Mocowanie i klejenie	Opis	Opakowanie
Mocująca dyspersja pod PCW	Mocowanie usuwane wodą i przeznaczone do demontowalnego połączenia płytek z podłogą. Zapewnia stabilność płytek przy ruchu pojazdów o dużym obciążeniu. Łatwe do usunięcia, ogranicza koszty przy dalszej renowacji.	3 kg (20 m ²) 12 kg (80 m ²)
Taśma mocująca	Specjalna transparentna, bezbarwna taśma klejąca do demontowalnego połączenia płytek z podłogą. Mocne poliestrowe mocowanie umożliwiające bezproblemową aplikację i natychmiastowe przyleganie. Wymiary: szerokość 240 mm, długość 50 m.	–
PU Klej pod PCW- UZIN	2-składnikowy klej PU do trwałego połączenia płytek z podłogą. Twardy, mocny i szybko wiążący klej.	3 kg (5-12 m ²) 8 kg (13-32 m ²) 12 kg (20-48 m ²)
PU Klej pod PCW - DiPUR	Bezrozpuszczalnikowy dwuskładnikowy klej poliuretanowy do trwałego połączenia płytek z podłogą.	6 kg (20-30 m ²) 30 kg (100-150 m ²)

Preparaty do czyszczenia	Opis	Opakowanie
Forteclean Daily Cleaner	Specjalny aktywny środek czyszczący do codziennego czyszczenia wszystkich elastycznych wykładzin podłogowych (PCW, linoleum, kauczuk) bez obróbki powierzchni, a także wykładzin podłogowych z dowolną obróbką powierzchni PU/PUR. Wysoka siła czyszczenia nawet w przypadku tłustych osadów. Bez wypłukiwania powierzchni, bez tworzenia się szarej powłoki. Czyszczenie bez pozostawiania filmu i smug. Do bezpiecznych powierzchni antypoślizgowych.	1 l (1000 m ²) 5 l (5000 m ²)
Forteclean Intense Cleaner	Neutralny aktywny środek czyszczący do głębszego czyszczenia podłóg elastycznych (PCW, linoleum, kauczuk) oraz delikatnego usuwania silnych zabrudzeń i tłuszczu. Idealny do czyszczenia po układaniu podłóg zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Nie koliduje z powłokami i warstwami ochronnymi. Nadaje się do wszystkich zmywalnych powierzchni.	1 l (50 m ²) 5 l (250 m ²)
Dr. Schutz ESD Floor cleaner	Koncentrat do bieżącego, codziennego czyszczenia, a także do czyszczenia po ułożeniu płytek ESD . Przeznaczony do wszystkich podłóg przewodzących elektrostatycznie i podłóg antystatycznych.	10 l (10 000 m ²)
Dr. Schutz Uniwersalny odplamiacz Elatex	Uniwersalny preparat do usuwania wodorożniczalnych i nierozpuszczalnych plam jak na przykład od coca-coli, soków owocowych, keczupu, tuszu do długopisów, marmolady, czerwonego wina, kawy, czekolady, gumy do żucia, kremu do butów, lakieru do paznokci, asfaltu, flamastrów itp. Jest szczególnie skuteczny przy usuwaniu zarysowań od gumy, obcasów oraz graffiti i odpornych na wodę farb malarskich.	200 ml
Dr. Schutz Twarda warstwa ochronna Secura	Dyspersja polimerowa (wosk) z elementami siatki metalowej do zabezpieczenia nowo położonych albo gruntownie wyczyszczonych wykładzin podłogowych w obiektach. Podłoga będzie zabezpieczona, przyleganie zanieczyszczeń ograniczone, a codzienne czyszczenie bardzo uproszczone.	5 l (100 m ²) 10 l (200 m ²)
Dr. Schutz PU Anticolor mat	2-składnikowa farba poliuretanowa na bazie wody. Nadzwyczaj gęste usieciowanie zwiększa odporność na substancje zabarwiające, zmiękczacze i chemikalia.	1,08 l (11 m ²) 6 l (60 m ²)


Usługi	Opis	Kolor
Nadruk GRANIT	Nadruk GRANIT zawiera 3 standardowe wzory ziarnistego nadruku , które różnią się wielkością ziarna i kombinacją kolorów. Dzięki pozornej nieciągłości nadruku możemy optycznie rozdzielić jednolity wygląd podłogi, który może powstać w przypadku zastosowania płytek tylko w jednym kolorze.	Quartz, Grey, Black
Nadruk CUSTOM	Płytki nadrukujemy według Państwa życzeń i oczekiwań. Wystarczy przysłać grafikę w postaci wektorowej albo w rozdzielczości druku 300 dpi. Zalecamy druk symboli ostrzegawczych, logo spółki, strzałek kierunkowych, ewentualnie innej grafiki według własnych wyobrażeń.	–
Lakierowanie PU	Lakierowanie zapewnia podłodze reprezentacyjny wygląd, zwiększa odporność i ułatwia konserwację. Wynikiem jest funkcjonalna podłoga, która ładnie wygląda i jest przyjemna w dotyku.	–
Odbiór zwrotny płytek	W ramach programu ekologicznego oferujemy naszym klientom możliwość zwrotnego odbioru niewykorzystanych płytek PCV Fortelock, które w przeciwnym razie trafiłyby do magazynu. Dzięki tej usłudze oszczędzicie czas, fatywę, koszty składowania i razem z nami przyczynicie się do ochrony środowiska naturalnego. Zwróćcie nam z powrotem niepotrzebne płytki, a my zajmemy się recyklingiem materiału z odpadów i jego ponownym wykorzystaniem. Więcej info na stronie internetowej Fortelock.	–

8. WZORY UKŁADANIA PŁYTEK FORTELOCK INVISIBLE, BUSINESS


1. Na krzyż



2. Z przewiązaniem (1/4)



3. Z przewiązaniem (1/2)



9. ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA DYNAMICZNE

Maksymalne obciążenie dynamiczne w kg według typu opony lub koła
(w tym waga wózka widłowego)

Typ kół	Poliuretan lub równoważna twardość				Koła gumowe	Opony*
Typ wózka	Wózek paletowy	Elektryczny wózek paletowy	Elektryczny wózek widłowy	Elektryczny wózek czołowy	Wózek widłowy	Wózek widłowy, samochód
Wolne układanie						
XL	400	-	-	-	-	-
Invisible	300	700	-	-	4 300	6 600
Industry	500	700	-	-	4 300	6 600
Hard	900	1 100	1 300	-	5 500	6 600
Industry Ultra	1 300	1 700	2 900	5 100	5 500	6 600
Business	1 300	1 700	1 700	-	-	3 500
Klejenie / mocowanie						
XL	1 300	1 700	2 900	5 100	5 500	6 600
Invisible						
Industry						
Hard						
Industry Ultra	1 300	1 700	1 700	-	-	3 500
Business						

**Pojazdy z oponami nie powinny być pozostawiane na płytkach przez dłuższy czas, aby zapobiec migracji barwnika. Do ochrony płytek należy używać lakieru Dr. Schutz PU Anticolor mat.

Całkowita nośność testowana w temperaturze 23 °C i przy prędkości 5 km/h. Maksymalna nośność może się znacznie różnić w zależności od temperatury płytek, prędkości jazdy, tekstury powierzchni podłoża lub innych czynników, takich jak rozmiar i materiał kół sprzętu przeładunkowego, stopień ich zużycia oraz czas przyspieszania i zwalniania sprzętu. Unikaj kręcenia lub skręcania kołami w miejscu, gwałtownego hamowania lub przyspieszania. Nie zaleca się obciążania kafelków z materiału ECO elektrycznymi wózkami o łącznej masie, wliczając ładunek, powyżej 2500 kg.

Ważne: Aby zachować maksymalną nośność dynamiczną, przy temperaturach powyżej 27°C zalecamy mocowanie lub klejenie płytek. W przypadku korzystania z płytek z recyklatu maksymalne obciążenie może zostać obniżone.

Skorzystaj z możliwości wypożyczenia płytek i przetestuj funkcjonalność płytek Fortelock w swoich warunkach. Więcej informacji na temat tej usługi można znaleźć na stronie www.fortelock.pl.

10. PARAMETRY TECHNICZNE PŁYTEK PCV FORTELOCK

Płytki podłogowe Fortelock podlegają badaniom zgodnie z Rozporządzeniem EP i Rady nr 305/2011 ("CPR") przy przestrzeganiu procedur według zharmonizowanej normy ČSN EN 14041:2004/AC:2006. Szczegółowe informacje o produkcie i jego wariantach można znaleźć w katalogu albo na stronach internetowych: www.fortelock.pl. Dla uzyskania więcej informacji kontaktujemy się ze sprzedawcą.



	Norma	INDUSTRY	INDUSTRY ULTRA	INVISIBLE	XL	BUSINESS	
Typ	–	płytką homogeniczną				płytką heterogeniczną	
Wielkość płytki z zamkiem (TL)	–	510,5 × 510,5 mm		468 × 468 mm	653 × 653 mm	668 × 668 mm	
Rzeczywista wartość pokrycia (L)	–	496,5 × 496,5 mm		453 × 453 mm	639 × 639 mm	640 × 640 mm	
Grubość	–	7 mm	10 mm	6,7 mm	4 mm	7 mm	
Typ warstwy wierzchniej		Jednorodny				Zróżnicowany	Jednorodny
Grubość warstwy bieżnika podłogi	ČSN EN ISO 24340	7 mm	10 mm	6,7 mm	4 mm	0,7 mm	2 mm
Cieężar (± 10 %) ⁽¹⁾	–	2,3 kg	3,1 kg	1,8 kg	2,3 kg	4,1 kg	
Powierzchnia	–	skóra/diament/monety		skóra węża		–	
Obszar zastosowania, intensywność użytkowania ⁽¹⁾	ČSN EN ISO 10584	34 – 43 ⁽³⁾				23 – 34 – 43 ⁽³⁾	
Stabilność wymiarowa po wystawieniu na działanie ciepła ⁽¹⁾	PP 457	≤ 0,25 %				≤ 0,15 %	
Pofalowanie po wystawieniu na działanie ciepła ⁽¹⁾	ČSN EN ISO 23999	–				≤ 1 mm	
Prostość, prostokątność, długość ⁽¹⁾	ČSN EN ISO 24342	≤ 0,13 %, max. 0,5 mm				≤ 0,15 %, max. 0,5 mm	
Odporność chemiczna	ČSN EN ISO 26987	dobra					
Reakcja na ogień	ČSN EN ISO 13501-1	B _{fl} s1					
Odporność na bakterie	ČSN EN ISO 846	spełnia wymagania					
Twardość ⁽²⁾	ČSN EN ISO 868	≥ 90 Shore A					
Wpływ kółek foteli biurowych	EN ISO 4918	spełnia wymagania					
Właściwości przeciwpoślizgowe ⁽¹⁾	DIN 51130:2014-02	R10					R9
Stołość kolorów przy sztucznym świetle	ČSN EN 20105-A02	>5 (bez uszkodzenia)				–	
	ČSN EN ISO 105-B02	–				≥ 6	
Gwarancja ⁽¹⁾	–	do 12 lat					
Ilość szt. do 1 m ²	–	4		5	2,5	2,44	
Wytrzymałość na ściskanie ⁽¹⁾	ČSN EN ISO 604-1	520 kg/cm ²					
Właściwości elektrostatyczne ⁽¹⁾	ČSN EN 1815	< 2 kV					

⁽¹⁾ Nie można zagwarantować w przypadku płytek pochodzących z recyklingu.


⁽²⁾ 99 Shore A w przypadku Fortelock Hard.

⁽³⁾ W przypadku stosowania płytek dla klasy 43, płytki należy przykleić na całej powierzchni.


Listwa przypodłogowa





Płytki



Profil najazdowy



Narożnik



Narożnik



Ilustracje